



FICHA TECNICA  
LADRILLO REFRACTARIO

## LADRILLO RECTO ESTÁNDAR

DIMENSIONES		
Largo (mm)	229	
Ancho(mm)	114	
Alto (mm)	64	

COMPOSICIÓN QUÍMICA		
ALÚMINA	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26-27 %
SILICE	SiO <sub>2</sub>	64-65 %
OXIDO FÉRRICO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10-8 %OTROS
Densidad gr/cm <sup>3</sup>		2.00-2.14
Porosidad %		20-26
Temperatura Máxima		1300 ° C
Compresión (MPA)		140-260

USOS Y APLICACIONES
Revestimiento de Hornos, Construcción de Hornos, Chimeneas caseras, Estufas Caseras y Otros usos dependiendo del Uso del Consumidor

PRECIO (COP) IVA INCLUIDO
\$ 3.700